



SAGITTA

P 3MM – P 4KG MINERAL

MÔ TẢ:

SAGITTA là màng chống thấm gốc Bitum cho phép ngăn tia UV và thường được sử dụng trong các khu vực có khí hậu nóng ẩm.

Màng SAGITTA sử dụng một hợp chất bao gồm bitum chưng cất được biến đổi với polymer plastomeric (APP).

Tùy theo yêu cầu của công trình, Màng SAGITTA được cung cấp với lớp phủ bề mặt phía trong bằng cát hoặc đá phiến (khoáng chất), trong khi bề mặt ngoài được bảo vệ bằng PE / PP hoặc cát nhay nhiệt.

Vì hợp chất SAGITTA hầu như không bị ảnh hưởng bởi bức xạ tia UV nên thi công xong mà không cần lớp bảo vệ bề mặt.

ƯU ĐIỂM:

Tấm trải chống thấm Sagitta được gia cố bằng lớp vải polyester không đan và sợi chống ăn mòn được ổn định bằng sợi thủy tinh. Sự kết hợp này làm tăng các tính chất cơ học của các bộ phận tăng cường polyester với sự ổn định đặc biệt về nhiệt độ của sợi thủy tinh và đảm bảo hiệu suất cao cho màng, tránh sự co ngót của bề mặt chống thấm.

Khả năng chịu nhiệt tốt và khả năng chống tan chảy ở nhiệt độ cao làm cho màng này đặc biệt phù hợp để sử dụng trong các vùng khí hậu ôn đới, khí hậu ẩm áp và áp dụng cho mái cách nhiệt.

Tấm trải chống thấm Sagitta P4kg Mineral được phủ 1 lớp đá phiến ở mặt trong nhằm làm giảm nhiệt độ của màng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, tăng tuổi thọ của màng.

CÔNG DỤNG:

Tấm trải chống thấm Sagitta chủ yếu được dùng để chống thấm cho tầng hầm, sân thượng, sàn mái, xử lý thấm dột con lươn, mái kim loại, đường ống ngầm, kho lạnh, chống ẩm...

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

Bề mặt chống thấm cần làm sạch, khô hoàn toàn và không dính dầu mỡ... dùng sơn lót gốc bitum TTC Primer với lượng dùng 4-6m²/lit quét lót và chờ khô. Đặt định vị tấm trải chống thấm Sagitta vào vị trí cần chống thấm (nên giữ nguyên hình dạng cuộn màng như ban đầu để thi công) sau đó dùng đèn khò khò trực tiếp vào phía mép ngoài của cuộn màng làm nóng lớp bitum và dán mặt này xuống bề mặt cần chống thấm. Tiếp theo khò từ từ phần còn lại của cuộn màng, khò tới đâu trải ra tới đó. Đối với phần tiếp xúc giữa các cuộn màng nên để chồng mí khoảng 10cm và các bề mặt cần chống thấm giáp với chân tường cũng nên cuốn vách lên 30cm.

LƯU TRỮ: Tấm trải Sagitta không độc hại, không ô nhiễm môi trường. Vật liệu phải được cất giữ ở nơi râm mát. Các cuộn màng phải được lưu trữ theo chiều dọc trên palet hoặc trên bề mặt phẳng.

QUY CÁCH: 1x10m/cuộn

XUẤT XỨ: ITALIA

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SAGITTA:

ĐẶC ĐIỂM	P.PHÁP THỬ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ	DUNG SAI
Các khuyết tật nhìn thấy được	EN 1850-1	Có thể nhìn thấy	Không có	
Chiều dài	EN 1848-1	m	10,00 -1%	MLV
Chiều rộng	EN 1848-1	m	1,000 -1%	MLV
Tính thẳng	EN 1848-1	mm	20 mm x 10 m	OK
Khối lượng tính theo diện tích	EN 1849-1	Kg/mq	4	± 10%
Độ kín nước (A)	EN 1928	kPa	60	MLV
Tiếp xúc với lửa bên ngoài	EN 13501-5	Mái B	Mái F	
Phản ứng với lửa	EN 13501-1	Lớp	F	OK
Cường độ chịu lực Chiều dọc Chiều ngang	EN 12317-1	N/50 mm	300 200	± 20%
Sức căng Chiều dọc Chiều ngang	EN 12311-1	N/50 mm	400 300	± 20%
Độ giãn nở Chiều dọc Chiều ngang	EN 12311-1	%	35 35	- 15 tuyệt đối
Khả năng chịu tác động	EN 12691	mm	700	MLV
Khả năng chịu tải tĩnh (A)	EN 12730	Kg	10	MLV
Chống ăn mòn	EN 12310-1	N	130 / 130	- 30%
Độ ổn định Chiều dọc Chiều ngang	EN 1107-1 met. A	%	± 0,3 %	MLV
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp	EN 1109	°C	0	MLV
Sức cản dòng chảy ở nhiệt độ cao	EN 1110	°C	110	MLV
Sức cản dòng chảy ở nhiệt độ cao sau khi lão hóa nhân tạo	EN 1296 / EN 1110	°C	110	-10
Sự bám dính của hạt	EN 12039	%	Tối đa 30 %	MDV



*** Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Lanh Nguyên.

