LANH NGUYEN CONSTRUCTION & TRADING CO., LTD
Add: 15 Road No. 7, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84.8 39708919 – 84.8 62923588 – Fax: 84.8 39708920
Website: www.lanhnguyen.com.vn – Email: support@lanhnguyen.com.vn

LN WATERPROOFING

INSUCIVIL

N3000 – N3mm Sand - N4.5kg

MÔ TẢ:

Insucivil là tấm trải Bitum cải tiến được gia cố bằng sợi Polyester không đan dùng để chống thấm các công trình dân dụng và công nghiệp.

Insucivil gồm có các bề mặt trơn, cát, đá có độ dày khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của từng dự án.

ĐIỂM NỔI BẬT:

- Thi công bằng phương pháp khò.
- Khả năng chống thấm nước và hơi nước tốt.

CÔNG DỤNG:

Tấm trải Insucivil chủ yếu được dùng để chống thấm cho tầng hầm, sân thượng, sàn mái, xử lý thấm dột con lươn, mái kim loại, đường ống ngầm, kho lạnh, chống ẩm…

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

Bề mặt chống thấm cần làm sạch, khô hoàn toàn và không dính dầu mỡ… dùng sơn lót gốc bitum TTC Primer với lượng dùng 4-6m²/lit quét lót và chờ khô. Đặt định vị tấm trải chống thấm Insucivil vào vị trí cần chống thấm (nên giữ nguyên hình dạng cuộn màng như ban đầu để thi công) sau đó dùng đèn khò khò trực tiếp vào phía mép ngoài của cuộn màng (mặt có chữ Insucivil) làm nóng lớp bitum và dán mặt này xuống bề mặt cần chống thấm. Tiếp theo khò từ từ phần còn lại của cuộn màng, khò tới đâu trải ra tới đó. Đối với phần tiếp xúc giữa các cuộn màng nên để chồng mí khoảng 10cm và các bề mặt cần chống thấm giáp với chân tường cũng nên cuốn vách lên 30cm.

Sau khi thi công, đối với tấm trải Insucivil N3000 và N3mm Sand cần cán lớp bảo vệ còn Tấm trải Insucivil 4,5 kg mặt đá dùng cho mái thì không cần.

LƯU TRỮ: Tấm trải Insucivil không độc hại, không ô nhiễm môi trường. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát và tránh để nằm ngang.

QUY CÁCH: 1x10m/cuộn

XUẤT XỨ: AI CẬP

LANH NGUYEN CONSTRUCTION & TRADING CO., LTD
Add: 15 Road No. 7, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84.8 39708919 – 84.8 62923588 – Fax: 84.8 39708920
Website: www.lanhnguyen.com.vn – Email: support@lanhnguyen.com.vn

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT INSUCIVIL:

CHỈ TIÊU			ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ		PHƯƠNG PHÁP THỬ
				N3000/N3mm Sand	N4.5kg/m²	
KÍCH THƯỚC	Độ dày		Mm - kg	3 & 4 (±0.2)	4.5 (±0.2) kg	ASTM D-5147
	Chiều dài		m	10 (±1%)	10	UNI 8202
	Chiều rộng		m	1 (±1%)	1 (±1%)	UNI 8202
	Lớp gia cố			Polyester	Polyester 180gm	UNI 8202
THÀNH PHẦN	Điểm mềm R&B		ºC	>145	>145	ASTM D-36
	Độ nén	25ºC	Dm m	20	20	ASTM D-5
		60ºC	Dm m	75	75	ASTM D-5
MÀNG	Cường độ kéo căng	Dọc	N/5cm	650	650	ASTM D-5147
		Ngang	N/5cm	500	500	ASTM D-5147
	Độ dãn dài	Dọc	%	45	45	ASTM D-5147
		Ngang	%	45	45	ASTM D-5147
	Độ chịu xé rách	Dọc	N	350	350	ASTM D-4073
		Ngang	N	300	300	ASTM D-4073
	Chịu nhiệt độ thấp nhất		ºC	+5 tới 0	+5 tới 0	ASTM D-5147
	Mức ổn định ở nhiệt độ cao		ºC	≥110	≥110	ASTM D-5147
	Độ chảy phương đứng + 90C		mm	<1	<1	UNI 8202
	Độ thẩm thấu		%	0.2 (max)	0.2 (max)	ASTM D-570
	Độ ẩm		%	≤1	≤1	ASTM D-5147
	Độ chống thấm		Kpa	≥60	≥60	EN 1928
	Chống chọc thủng tĩnh			PS4	PS4	UNI 8202
	Chống chọc thủng động			PD4	PD4	UNI 8202
	Mức ổn định sau khi nhiệt tác động		%	≤1.0	≤1.0	ASTM D-1204
	Chịu tia UV		2.000 h	Qua	Qua	ASTM G-5377

LN WATERPROOFING

Osman Group

INSUMAT

*** Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Lanh Nguyên.